

高強度コンクリート用高性能AE減水剤

ヤマソー V1H

高強度コンクリートの製造において、高性能AE減水剤に求められる性能が多様化しており、様々な要求に応えられる使い易い混和剤が望まれております。

ヤマソーV1Hは高強度領域のコンクリートにおいて、通常の高性能AE減水剤と比較し、使用量を低減することができます。また、コンクリートのフレッシュ性状を良好とすることができる高強度コンクリート用の高性能AE減水剤です。

特長

1. 通常の高性能AE減水剤に比べて、高強度領域におけるセメント分散性が優れています。
2. 通常の高性能AE減水剤に比べて、コンクリートの練混ぜ時間が短縮できます。
3. コンクリートの粘性が低く、ポンプ圧送性や施工性を改善することができます。
4. 弊社独自の空気量調整剤との組合せにより、経過時間に伴う空気量の変動をコントロールすることが可能です。
5. JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」の高性能AE減水剤標準形(I種)に適合します。

主成分、物性及び使用方法

製品名	区分	主成分	外観	密度の範囲 (g/cm ³ , 20°C)	使用量の範囲 (C×%)	塩化物イオン (Cl ⁻)量 ^{※1} (%)	全アルカリ量 ^{※1} (%)
ヤマソーV1H	標準形 I 種	ポリカルボン酸系化合物	淡褐色液体	1.02~1.09	0.5~3.0	0.00 【0.00kg/m ³ 】	0.6 【0.02kg/m ³ 】

※1 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量は分析値例であり、【 】は C=350kg/m³、使用量 C×0.9%の場合に 1m³に導入される量です。
 ・空気量の調整は、弊社の空気量調整剤を別途使用して下さい。
 ・ヤマソーV1Hは、単位水量の一部となりますので、使用量に応じて練混ぜ水を補正して下さい。

試験結果例

セメントの種類	使用量 (C×%)	W/C (%)	s/a (%)	単位量 (kg/m ³)		スランプ [°] フロー (cm)	空気量 (%)	50cm フロー 時間 (s)	圧縮強度 (N/mm ²)			
				W	C				7日	28日	56日	91日
普通	1.25	35	49.1	170	486	63.5	2.5	5.8	68.4	84.6	89.4	91.2
	1.25	30	47.0	170	567	62.5	2.6	6.8	78.8	94.0	99.0	103
低熱	1.15	30	48.1	165	550	62.0	2.3	6.6	48.2	93.7	109	120
中庸熱	1.15	30	47.2	170	567	65.0	2.3	5.4	59.3	94.7	109	114

使用材料：セメント 普通ポルトランドセメント(密度 3.16 g/cm³)、低熱ポルトランドセメント(密度 3.22 g/cm³)
 中庸熱ポルトランドセメント(密度 3.21 g/cm³)
 細骨材 君津産山砂(密度 2.63 g/cm³、吸水率 1.55%)
 青梅産砕砂(密度 2.62 g/cm³、吸水率 1.36%)
 粗骨材 最大寸法 20mm 青梅産砕石(密度 2.65 g/cm³、吸水率 0.53%、粗粒率 6.72)

JIS A 6204 形式評価試験結果

試験項目		ヤマソーV1H	
		高性能AE減水剤 標準形規定値	試験値
減水率 (%)		18 以上	19
ブリーディング量の比 (%)		60 以下	30
凝結時間の差 (分)	始発	-60~+90	+40
	終結	-60~+90	+50
経時変化量	スランプ (cm)	6.0 以下	4.5
	空気量 (%)	±1.5 以内	-0.4
圧縮強度比 (%)	材齢 7 日	125 以上	136
	材齢 28 日	115 以上	125
長さ変化比 (%)		110 以下	93
凍結融解に対する抵抗性(相対動弾性係数 %)		60 以上	94

使用材料: セメント 普通ポルトランドセメント3銘柄等量混合(密度 3.16 g/cm³)
 細骨材 大井川産砂(密度 2.56 g/cm³、吸水率 2.40%、粗粒率 2.79)
 粗骨材 最大寸法 20mm 青梅産碎石(密度 2.65 g/cm³、吸水率 0.58%、粗粒率 6.75)
 化学混和剤 ヤマソーV1H 使用量 C×0.9%

使用上及び取扱い上の注意

1. コンクリートの性状は、使用材料、配(調)合、温度などの条件により変わる場合がありますので、あらかじめ試し練りによって性状を確認して下さい。
2. 使用量の範囲を超えて添加した場合には、凝結時間が遅れることがあります。
3. 異物や雨水、他の混和剤などが混入しないように、また凍結しないように(凍結温度-2℃)保管して下さい。
4. 凍結した場合には、ゆっくりと暖めながら静かに攪拌し、融解して下さい。
5. 皮膚についた場合は、水でよく洗い落として下さい。
6. 眼に入った場合は直ちに清浄な水で十分に洗浄した後、眼科医の手当てを受けて下さい。
7. 万一誤飲した場合には、口腔内を洗い、速やかに医師の診断を受けて下さい。
 詳細は、安全データシート(SDS)の内容を参照して下さい。

荷 姿

バルク

- ここに記載された事項は、細心の注意を払って行なった弊社の実験データに基づくものですが、実際の現場における結果をすべて確実に保証するものではありません。したがって、需要家各位にて十分ご検討のうえ、ご使用下さいますようお願い致します。



本 社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀2丁目25番5号	☎03(3552)1341
東 京 営 業 部	〒104-0032	東京都中央区八丁堀2丁目25番5号	☎03(3552)1261
大 阪 支 店	〒530-0041	大阪市北区天神橋3丁目3番3号	☎06(6353)6051
福 岡 支 店	〒812-0008	福岡市博多区東光2丁目6番6号	☎092(483)8567
札 幌 支 店	〒006-0001	札幌市手稲区西宮の沢1条2丁目3番45号	☎011(662)5552
広 島 営 業 所	〒733-0005	広島市西区三滝町14番4号	☎082(237)3083
仙 台 営 業 所	〒980-0004	仙台市青葉区宮町3丁目9番27号	☎022(224)0321
北 陸 営 業 所	〒910-0001	福井市大願寺2丁目9番1号 福井開発ビル403	☎0776(28)2566
平 塚 事 務 所	〒254-0016	平塚市東八幡3丁目6番22号	☎0463(23)5536
静 岡 出 張 所	〒422-8032	静岡市駿河区有東2丁目5番21号 テレピア静岡101	☎054(202)5111
高 松 出 張 所	〒760-0075	高松市楠上町1丁目5番15号 リビエール楠上103	☎087(863)7565